KEMICHAL

LAKIERY DLA PRZEMYSŁU DRZEWNEGO
EMALIE, BEJCE, PATYNY, EFEKTY SPECJALNE
MATERIAŁY ŚCIERNE



rado

OCV826G..

Lakier nawierzchniowy akrylowy, bezbarwny

Przed użyciem proszę produkt wymieszać.

STOPIEŃ POŁYSKU: 03/10/30/40/70/90 gloss

UTWARDZACZ (SKŁ. B): 20% z **C325**,

ROZCIEŃCZALNIK: rozcieńczalnik 10-80% **DK129,DK110,DK164,DK115**

ZASTOSOWANIE: stoły, schody, meble, drzwi i profile drewniane. Przeznaczony jest do lakierowania wszystkich gatunków drewna

CECHY: produkt ten charakteryzuje się podwyższoną odpornością na żółknięcie, doskonałą twardością i elastycznością, doskonale sprawdza się zarówno na gatunkach z małymi porami (olcha, sosna itp.) jak i na gatunkach gdzie wymagane jest pory pozostawić otwarte (dąb, jesion itp.). **OCV826G…** jest twardym lakierem, dlatego też należy stosować pod niego twarde podkłady (**FPV172, FPV104, FCV800**) Produkt ten można stosować wielowarstwowo.

PODŁOŻA: drewno liściaste i iglaste lite, okleina podłoże musi być suche, czyste, nośne, wolne od tłuszczów i wosków oraz od pyłu drzewnego.

SZLIFOWANIE: ziarnistość papieru 280-360, szlifowanie należy wykonać bezpośrednio przed naniesieniem lakieru nawierzchniowego, by zapewnić dobrą przyczepność. Podczas wykonywania szlifowania stosować filtr przeciwpyłowy P2

MINIMALNA TEMPERATURA PRZERABIANIA Konieczne jest utrzymanie temperatury lakieru, przedmiotu lakierowanego i pomieszczenia na poziomie przynajmniej +15°C

PRZECHOWYWANIE: 1 rok, oryginalnie zamknięty. Przechowywać w miejscu zabezpieczonym przed wilgocią, bezpośrednim działaniem promieniowania słonecznego i podwyższonymi temperaturami (powyżej 30°C).

UWAGA: w przypadku wysokich temperatur lub przy lakierowaniu dużych elementów, zaleca się dodanie rozpuszczalnika spowalniającego parowanie **DK124** (nie więcej niż 10%), co spowoduje lepszą rozlewność lakieru

KEMICHAL POLSKA SP. Z O.O.
97-500 Radomsko ul. Brzeźnicka 81 www.kemichal.pl biuro@kemichal.pl tel./fax: 44 683 70 53

BORMA WACHS®
VALSPRAY BERGAMO
RECOLL

KEMICHAL

LAKIERY DLA PRZEMYSŁU DRZEWNEGO
EMALIE, BEJCE, PATYNY, EFEKTY SPECJALNE
MATERIAŁY ŚCIERNE



WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU:

LEPKOŚĆ		kubek DIN4 w 20°C ±5	28	s
ZAWARTOŚĆ CZĘŚCI STAŁYCH	składnik A	±2	23	%
ZAWARTOŚĆ CZĘŚCI STAŁYCH	składnik B	±2	46,38	%
CIĘŻAR WŁAŚCIWY	składnik A	±0,01	0,928	kg/l
CIĘŻAR WŁAŚCIWY	składnik B	±0,01	0,987	kg/l
ŻYWOTNOŚĆ MIESZANKI		w 20°C i 70%wilg.wzgl.	około	3 dni
PYŁOSUCHOŚĆ		w 20°C	15/20	min
SCHNIĘCIE NA POWIETRZU		w 20°C i 70%wilg.wzgl.	4	h
SUCHOŚĆ GŁĘBOKA		w 20°C i 70%wilg.wzgl.	24	h
SCHNIĘCIE WYMUSZONE		w 40-45°C	2	h
SUCHOŚĆ NA DOTYK		w 20°C i 70%wilg.wzgl.	30	min

SPOSÓB APLIKACJI	natrysk	airmix	airless
ILOŚĆ NAŁOŻENIA (NA 1 WARSTWĘ)	100-120 g/m^2	100-120 g/m^2	100-120 g/m^2
ROZCIEŃCZENIE	10-30% wobec A	10-30% wobec A	10-30% wobec A

Przykład przygotowania mieszanki:

Lakier **OCV826G**: 1 l
Utwardzacz **C325**: 0,2 l
Rozpuszczalnik **DK164**: od 0,1 do 0,8 l

BHP: Proszę zapoznać się z Kartą Charakterystyki dla produktu.
Należy unikać wdychania oparów/rozpylonego lakieru. Zapewni to fachowe stosowanie maski ochronnej (filtr łączony A2/P2 – EN 141 / EN 143).

KEMICHAL POLSKA SP. Z O.O.
97-500 Radomsko ul. Brzeźnicka 81 www.kemichal.pl biuro@kemichal.pl tel./fax: 44 683 70 53

BORMA WACHS®

VALSPRAY BERGAMO

RECOLL