Istituto Giordano S.p.A.
Via Gioacchino Rossini, 2 - 47814 Bellaria-Igea Marina (RN) - Włochy
Tel. +39 0541 343030 – Faks. +39 0541 345540
istitutogiordano@giordano.it - www.giordano.it
PEC: ist-giordano@legalmail.it
Cod. Fisc./Part. IVA: 00 549 540 409 - Cap. Soc. € 1.500.000 i.v.
R.E.A. c/o C.C.I.A.A. (RN) 156766
Registro Imprese di Rimini n. 00 549 540 409

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 356194

Miejsce i data wydania: Bellaria-Igea Marina - Włochy, 31/10/2018

Klient: KEMICHAL S.r.l. - Via dell'Artigianato, 2 - 35010 TREBASELEGHE (PD) - Włochy

Data wnioskowanego badania: 29/10/2018

Numer i data zamówienia: 78344, 29/10/2018

Data otrzymania próbki: 15/10/2018

Data badania: 06/10/2018

Cel badania: określenie klasy odporności na ścieranie laminowanych pokryć podłogowych zgodnie z normą UNI EN 13329:2017

Miejsce wykonania badania: Istituto Giordano S.p.A. - Blocco 4 - Via San Mauro, 8 - 47814 Bellaria-Igea Marina (RN) - Włochy

Pochodzenie próbki: pobrane i dostarczone przez Klienta

Identyfikacja otrzymanej próbki: Nr 2018/2398

Nazwa próbki*

Próbka do badania nosi nazwę „FFA 3426 MG - OCV 826G".

Opis próbki*

Próbka do badania składa się z zestawu 3 płytek ze sklejki laminowanej o wymiarach nominalnych 100 mm × 100 mm, oznaczonych „FFA 3426 MG - OCV 826G, kat. al 15% 3360B-C325".

(*) zgodnie z oświadczeniem Klienta.

ZASTRZEŻENIA: Niniejszy dokument dotyczy wyłącznie badanej próbki lub materiału i nie może być powielany bez pisemnej zgody Istituto Giordano, chyba że w całości.



Przykładowe zdjęcie

Odniesienia normatywne

Badanie zostało przeprowadzone zgodnie z wymaganiami normy UNI EN 13329:2017 z dnia 09/11/2017 „Pokrycia podłogowe laminowane – Elementy z warstwą wierzchnią na bazie żywic termoutwardzalnych aminoplastycznych – Specyfikacje, wymagania i metody badań”.

Aparatura badawcza

Badanie przeprowadzono przy użyciu ściernicy Istituto Giordano Taber (kod identyfikacyjny urządzenia w zakładzie CHG049).

Metoda badania

Próbka poddawana jest badaniu odporności na ścieranie przy użyciu kół ściernych CS-10 z obciążeniem 500 g na koło.

ISTITUTO GIORDANO

Wyniki testu

Punkt początkowego zużycia* „IP”	8500 obrotów
Klasa odporności na ścieranie**	AC6

(*) średnia wartość z 3 badań

(**) klasy odporności na ścieranie:

AC1 = IP ≥ 500 obrotów;
AC2 = IP ≥ 1000 obrotów;
AC3 = IP ≥ 2000 obrotów;
AC4 = IP ≥ 4000 obrotów;
AC5 = IP ≥ 6000 obrotów;
AC6 = IP ≥ 8500 obrotów;



Przykładowe zdjęcie po badaniu

Technik badań:
Dott. Oscar Filippini

Kierownik Laboratorium Chemicznego:
Dott. Oscar Filippini

Dyrektor Generalny
(Dott. Arch. Sara Lorenza Giordano)

Firmato digitalmente da SARA LORENZA GIORDANO)

Oryginał tego dokumentu składa się z dokumentu elektronicznego, podpisanego cyfrowo zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem włoskim.